



SIR INDUSTRIALE SpA

PROSID® - β -idrossialchilammidi

Hardener for Powder Coatings

PRODOTTO	ASPETTO	INTERVALLO DI FUSIONE (°C)	HYDROXYL EW (g/ep)	DESCRIZIONE
411	fiocchi bianchi	116 – 126	84-88	Indurente β -HAA ad alta resistenza agli agenti atmosferici per rivestimenti a polvere per esterni.
H30A	fiocchi bianchi	80 – 100	270-290	Masterbatch 30% β -HAA con resine poliestere per esterni.
H50A	fiocchi bianchi	80 – 100	170-180	Masterbatch 50% β -HAA con resine poliestere per esterni.